

DekraPave Topcoat (TC), DekraPave Sisteminin üzerini kaplamak ve korumak için kullanılan akrilik esaslı şeffaf son kat kaplamadır. Uygulandığı yüzeye, çapraz bağ yapısı sayesinde mükemmel geçirimsizlik ve kimyasal dayanıklılık sağlayan sert bir film tabakası oluşturur. Ultra-ince partikül boyutu sayesinde yüzeye derinlemesine nüfuz edebilme özelliğine sahiptir.

### ÖZELLİKLER

- Kolay yüzey hazırlığı
- Kullanımı kolay su bazlı sistem
- Üstün mekanik ve kimyasal dayanım
- Üstün su geçirimsiz ve lir tutmama özelliği
- Yüzeye mükemmel yapışma
- UV ışınlarına dayanım
- Sararma yapmayan film tabakası
- Hızlı kuruma

### KULANIM ALANI

DekraPave Asfalt Kaplama Sisteminin uygulandığı her yüzeyde güvenle kullanılabilir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddeler temizlenmelidir.

### UYGULAMA

DekraPave Topcoat, 1:1 oranında su ile karıştırıldıktan sonra katlar arasında 4-6 saat kuruma süresi bırakılarak 2 kat halinde fırça, rulo veya püskürtme olarak uygulanmalıdır. Kaplama yapılan yerler 24 saat sonra kullanıma açılabilir.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

### AMBALAJ VE DEPOLAMA

Dekrapave Topcoat, 2x5 kg. plastik bidonlarda kullanıma sunulmuştur.

Doğrudan güneş ışığı almayan ağız kapalı ambalajlarda ve +5-35°C de 12 ay saklanabilir. Üretim tarihi en eski olan malzeme öncelikle kullanılmalıdır.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

**TEKNİK VERİLER**

<b>Ürün</b>	Akrilik esaslı şeffaf vernik
<b>Bağlayıcılar</b>	Akrilik
<b>Kimyasal dayanım</b>	Fren Yağı : İyi %25 lik Sülfirik Asit : İyi %25 lik Amonyak : İyi %25 lik Kostik Solüsyon : İyi %20 lik Etanol : İyi
<b>İnceltme</b>	1/1 su ile
<b>Yoğunluk</b>	1,02
<b>SERTLİK (Koenig Sarkacı)</b>	41 (3 Gün), 57 (10 Gün)
<b>Uygulama</b>	Fırça, Rulo veya Püskürtme
<b>Tüketim</b>	0,200-0,300 kg/m <sup>2</sup>
<b>Kuruma</b>	4-6 saat
<b>Ambalaj</b>	2x5 kg plastik bidon ambalajlar
<b>Depolama</b>	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

**TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr